

Fiche Technique N° M052018

Chêne Massif de Bourgogne Cluny (RUBC)

Descriptif qualité de bois :

Est fabriqué sur une base de Rully (14mm) et Montagny (21mm). Il est vieilli de façon artisanale afin de lui donner un aspect authentique avec des arêtes abimées et un martelage sur le parement.

Sans chanfreins (Go0) et en assemblage rainures et languettes.

Le bois est un produit naturel, des variations de couleurs sont possibles

Dimensions :

	110mm	150mm	180mm
14mm	*	*	
21mm	*	*	*

Longueurs variables 400 à 2200mm

Conditionnement :

Tous nos paquets sont cerclés, étiquetés et enveloppés sous film plastique. Conditionnement variable.

Epaisseur	Nombre de lames / paquet
14 mm	5 lames
21 mm	5 lames

Poids :

14mm : 11kg/m²

21mm : 15kg/m²

Répartition des longueurs en fonction des choix (en %) :

Ces répartitions sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir quelques variations.

Choix	< 1 m	1 à 1.5 m	> 1.5 m
Cluny	40	40	20

Caractéristiques techniques :

Méthode de séchage

Séchage artificiel

Taux d'humidité

H % = 10% (+/- 2%)

Résistance au poinçonnement

Dureté Brinell 2,4 à 3,4

Résistance thermique

14mm : 0.10m² K/W (0.15m² K/W à ne pas dépasser selon le DTU)

21mm : 0.14m² K/W (0.15m² K/W à ne pas dépasser selon le DTU)

Masse volumique (H = 12%)

De 650 à 800 kg /m³ (Moyenne = 750 Kg/m³)

Détails techniques

Affleurage +/- 0,7 mm - Equerrage +/- 0,3 mm

Classement au feu

Brut (14 et 21 mm) : Dfl-s1 suivant EN14342 : 2013

Fini Usine (14 et 21 mm) : Cfl-s1 suivant EN14342 : 2013

Classe d'usage

14 mm : C33 - 21 mm : C34

Coefficient de rétractabilité

Variation dimensionnelle du bois lorsque son taux d'humidité varie de 1%

Radial 0,16 - Tangentiel 0,33

Cadre contractuel

DTU 51.2 pose collée

DTU 51.1 pose clouée

Sol chauffant

Compatible suivant DTU 65.14 uniquement en 14 x 130 mm maximum

SRC Parquet

Route de Cluny – 71640 Givry (France) tel : 00 33 385 44 31 66- Fax 00 33 385 44 35 29

Mail : parquet@src-groupe.com Internet : www.src-parquet.com