

Fiche Technique N° M022018

Chêne Massif de Bourgogne Givry (PR Bis)

Descriptif qualité de bois :

Nœuds sains de 10 à 15mm dans les grandes largeurs, éventuellement mastiqués, pattes de chat, pas d'aubier en parement. Avec deux chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfreins (Go0) et en assemblage rainures et languettes.

Le bois est un produit naturel, des variations de couleurs sont possibles

Dimensions :

	90mm	110mm	130mm	150mm
14mm	*	*	*	*
21mm	*	*	*	*

Longueurs variables 400 à 2200mm, sauf en 90mm long 1500mm maxi

Conditionnement :

Tous nos paquets sont cerclés, étiquetés et enveloppés sous film plastique. Conditionnement variable.

Epaisseur	Nombre de lames / paquet
14 mm	5 lames
21 mm	5 lames

Poids :

14mm : 11kg/m²

21mm : 15kg/m²

Répartition des longueurs en fonction des choix (en %) :

Ces répartitions sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir quelques variations.

Choix	< 1 m	1 à 1.5 m	> 1.5 m
Givry	40	40	20

Caractéristiques techniques :

Méthode de séchage	Séchage artificiel
Taux d'humidité	H % = 10% (+/- 2%)
Résistance au poinçonnement	Dureté Brinell 2,4 à 3,4
Résistance thermique	14mm : 0.10m ² K/W (0.15m ² K/W à ne pas dépasser selon le DTU) 21mm : 0.14m ² K/W (0.15m ² K/W à ne pas dépasser selon le DTU)
Masse volumique (H = 12%)	De 650 à 800 kg /m ³ (Moyenne = 750 Kg/m ³)
Détails techniques	Affleurage +/- 0,7 mm - Equerrage +/- 0,3 mm
Classement au feu	Brut (14 et 21 mm) : Dfl-s1 suivant EN14342 : 2013 Fini Usine (14 et 21 mm) : Cfl-s1 suivant EN14342 : 2013
Classe d'usage	14 mm : C33 - 21 mm : C34
Coefficient de rétractabilité	Variation dimensionnelle du bois lorsque son taux d'humidité varie de 1% Radial 0,16 - Tangentiel 0,33
Cadre contractuel	DTU 51.2 pose collée DTU 51.1 pose clouée
Sol chauffant	Compatible suivant DTU 65.14 uniquement en 14 x 130 mm maximum

SRC Parquet

Route de Cluny – 71640 Givry (France) tel : 00 33 385 44 31 66- Fax 00 33 385 44 35 29

Mail : parquet@src-groupe.com Internet : www.src-parquet.com