

## DESCRIPTIF TECHNIQUE DES FINITIONS HUILE OXYDATIVE

### Finitions concernées

Finitions	Huile Oxydative
<b>Collection Artiste</b>	
Métal Argent	X
Métal Bronze	X
<b>Collection Structurée</b>	
Sépia	X
Nature	X
Gris Loup	X
Sahara	X
100% Invisible	X
<b>Collection Brûlée</b>	
Expresso	X
Cappuccino	X
Moka	X
<b>Collection Savonnée</b>	
Zébré	X
Okapi	X

### Descriptif du produit

Huile végétale industrielle oxydative, non filmogène, imprègnent superficiellement les fibres du bois.

### Usage prévu

Destiné à être utilisé en intérieur selon le DTU et règles de pose des pays destinataires ou à défaut selon le CEN TS 15 71

### Application

Application de trois couches d'huile sur une vernisseuse à rouleau souple + application au pistolet

### Séchage

Séchage oxydatif (à l'air naturel) dans des fours à air ventilé et échage oxydatif aéré, ventilé, hors poussière, d'une durée pouvant aller jusqu'à 72h

### COV

La formule utilisée est exempte de produits de protection du bois, de métaux lourds toxiques et de formaldéhydes

### Préconisation d'Entretien

<b>Entretien Courant :</b> Nettoyer à sec avec un aspirateur ou un balai	Placer un tapis ou un paillason à l'entrée pour <b>prévenir les rayures</b>	<b>Apposer des patins de protection</b> sous les pieds des meubles et des sièges	Ne jamais laver votre parquet à <b>l'eau claire et à grande eau</b> , utilisez un matériel <b>toujours bien essoré</b>	Ne pas utiliser de <b>détergents agressifs</b> , ammoniaqués, abrasifs ou siliconés
				



Lors de vos travaux, l'usage de ruban adhésif peut endommager gravement votre finition

#### Nettoyage courant

#### Savon



Nettoie, ravive et conserve l'aspect d'origine



**Appliquer immédiatement et obligatoirement après la pose sur chantier, une mince couche d'huile afin d'obtenir une saturation optimale**

#### Huile d'Entretien



Immédiatement juste après la pose



A utiliser dès que le parquet perd de son lustre (aspect terni, micro rayure...)

