

Fiche Technique N° M062018

Chêne Massif de Bourgogne Russilly Thermo(PR Bis)

Descriptif qualité de bois :

Parquet Thermo chauffé. Les nœuds ne sont pas mastiqués. Teinté dans la masse, le phénomène de chauffe accentue les variations de couleur entre les lames.

Sans chanfreins (Go0) et en assemblage rainures et languettes.

Le bois est un produit naturel, des variations de couleurs sont possibles

Dimensions :

	110mm	150mm
14mm	*	*
21mm		*

Longueurs variables 400 à 2200mm

Conditionnement :

Tous nos paquets sont cerclés, étiquetés et enveloppés sous film plastique. Conditionnement variable.

Epaisseur	Nombre de lames / paquet
14 mm	5 lames
21 mm	5 lames

Poids :

14mm : 11kg/m²

21mm : 15kg/m²

Répartition des longueurs en fonction des choix (en %) :

Ces répartitions sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir quelques variations.

Choix	< 1 m	1 à 1.5 m	> 1.5 m
Russilly	40	40	20

Caractéristiques techniques :

Méthode de séchage

Séchage artificiel

Taux d'humidité

H % = 5% (+/- 2%)

Résistance au poinçonnement

Dureté Brinell 2,4 à 3,4

Résistance thermique

14mm : 0.10m² K/W (0.15m² K/W à ne pas dépasser selon le DTU)

21mm : 0.14m² K/W (0.15m² K/W à ne pas dépasser selon le DTU)

Masse volumique (H = 12%)

De 650 à 800 kg /m³ (Moyenne = 750 Kg/m³)

Détails techniques

Affleurage +/- 0,7 mm - Equerrage +/- 0,3 mm

Classement au feu

Brut (14 et 21 mm) : Dfl-s1 suivant EN14342 : 2013

Classe d'usage

14 mm : C33 - 21 mm : C34

Coefficient de rétractabilité

Variation dimensionnelle du bois lorsque son taux d'humidité varie de 1%

Radial 0,16 - Tangentiel 0,33

Cadre contractuel

DTU 51.2 pose collée

DTU 51.1 pose clouée

Sol chauffant

Compatible suivant DTU 65.14 uniquement en 14 x 110 mm

SRC Parquet

Route de Cluny – 71640 Givry (France) tel : 00 33 385 44 31 66- Fax 00 33 385 44 35 29

Mail : parquet@src-groupe.com Internet : www.src-parquet.com