

Fiche Technique N° SM052018

Chêne Semi Massif de Bourgogne Musigny (PR Bis)

Descriptif qualité de bois :

Parquet thermo chauffé. Les nœuds ne sont pas mastiqués. Teinté dans la masse, le phénomène de chauffe accentue les variations de couleur entre les lames.

Avec deux chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfreins (Go0)

Le bois est un produit naturel, des variations de couleurs sont possibles

Caractéristique Chêne :

15mm : 5.5mm +/- 0.5mm de parement Chêne

21mm : 5.5mm +/- 0.5mm de parement Chêne

Multipli bouleau

Rainure et languette

Dimensions :

	150mm	190mm
15mm	*	*
21mm	*	*

Longueurs variables de 600 à 2200mm en 190 mm

Longueurs variables de 600 à 2000mm en 150 mm

Autres sections sur demande : 110 et 220mm.

Poids :

15mm : 13kg/m²

21mm : 15kg/m²

Mise en œuvre :

Préconisation en pose collée par système d'assemblage en rainures et languettes.

Caractéristiques techniques :

Méthode de séchage

Séchage artificiel+ traitement thermique

Taux d'humidité

H % = 3% (+/- 2%)

Résistance au poinçonnement

Dureté Brinell 2,4 à 3,4

Résistance thermique

15mm : 0.076m² K/W (0.15m² K/W à ne pas dépasser selon le DTU)

21mm : 0.100m² K/W (0.15m² K/W à ne pas dépasser selon le DTU)

Masse volumique (H = 12%)

600 kg/m³

Détails techniques

Affleurage +/- 0,7 mm - Equerrage +/- 0,3 mm

Classement au feu

Brut (15 et 21 mm) : Dfl-s1 suivant EN14342 : 2013

Fini Usine (15 et 21 mm) : Cfl-s1 suivant EN14342 : 2013

Classe d'usage

15mm : C33 - 21 mm : C33

Coefficient de rétractabilité

Variation dimensionnelle du bois lorsque son taux d'humidité varie de 1%

Radial 0,16 - Tangentiel 0,33

Cadre contractuel

DTU 51.2 pose collée

Compatible Sol chauffant

Oui pour le 15mm uniquement, pose collée en plein , selon les recommandations du DTU en vigueur

SRC Parquet

Route de Cluny – 71640 Givry (France) tel : 00 33 385 44 31 66- Fax 00 33 385 44 35 29

Mail : parquet@src-groupe.com Internet : www.src-parquet.com