

MSP 108

FIXATION HAUTES PERFORMANCES

AVANTAGES

- Tack initial puissant : maintien immédiat sans étayage
- Résistance finale très élevée : 400 Tonnes/ m² (après séchage complet)
- Sans solvant, sans isocyanate
- Très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV
- Ne corrode pas les métaux
- Excellente adhérence y compris sur supports humides
- Peut être peint après complète polymérisation
- **Fabrication française**

DESCRIPTION

Mastic MS Polymères de fixation hautes performances. Multi-Matériaux. Maintien immédiat.

DESTINATION

- Mastic MS polymères de fixation hautes performances idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds.
- Sa prise initiale ("tack") très élevée permet un maintien immédiat des éléments à fixer.
- Il est particulièrement adapté au collage de panneaux, parements, miroirs lourds ou encore à la fixation de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, béton ou sol chauffant.
- MSP 108 est compatible avec tous les matériaux: brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC.
- Adhère sur supports humides non ruisselants. Intérieur/Extérieur.
- Peut être peint (technologie hybride) cependant, sa 1^{re} fonction est la fixation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur	Blanc
➤ Temps de formation de peau	15 minutes
➤ Temps hors poussière	4 heures environ
➤ Vitesse de réticulation	>2 mm par 24 heures
➤ Dureté shore A	60
➤ Allongement à la rupture	>100%
➤ Température de mise en œuvre	entre + 5°C et + 35°C
➤ Température de service	de - 40°C à + 100°C
➤ Résistance finale	400 tonnes / m ²

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés et non friables.

APPLICATION

Appliquer en cordons ou en plots espacés de 15 cm environ, presser et laisser polymériser.

NETTOYAGE

- Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou le SOLVANT AK.
- Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION

10 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C.

CONDITIONNEMENT

CODE	UC	PCB	GENCOD
30133127	Cartouche 290 ml	12	3549210031321
30619011	Box de 80 cartouches 290 ml	1	3549212487737
30609424	Carton distributeur de 24 cartouches de 290 ml	1	3549212476557

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base bostikds.thewerco.com ou nous demander une copie par fax.

BOSTIK SMART CLUB PRO

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ
DES PROS

L'APPLICATION À
DESTINATION
DES ARTISANS

À TÉLÉCHARGER
SUR :



AUTRES



BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36



FICHE TECHNIQUE
11/02/2021