




SRC PARQUET

Manufacture de parquet au cœur de la Bourgogne



FICHE TECHNIQUE PARQUET SEMI MASSIF



Cotes d'usinage		
Couche d'usure	5,5mm (+/- 0,5mm) de bois noble en parement	
Support	Multipli bouleau de 9mm	Mutipli bouleau de 15mm
Chanfreins	Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0) 4 chanfreins sur les 4 côtés possible (Go4) avec plus-value Chanfrein de 1,5mm à 45°	
Profil		Rainure et languette sur les longueurs et en bout de lame
Poids au m2	10,14 kg/m ²	14 kg/m ²
Classe d'usage	33 - Zone de Passage Intense : Salle d'attente d'aéroport , boutique avec accès à l'extérieur , discothèque, etc....	
Classe de dureté	C Dureté Brinell entre 2,4 et 3,4	
Classement UPEC	U35P3E1C0	
Masse Volumique Moyenne	650 à 800kg/m3 (Moyenne 750kg/m3)	
Coefficient de rétractabilité	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33	
Tolérances	Affleurage +/- 0,5mm Equerrage +/- 0,3mm	
% Humidité	10% (+/-2%) sortie usine	
Classement au feu		Brut : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M4) Fini Usine : Cfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)
Résistance thermique	0,08 m ² K/W	0,10 m ² K/W
Origine des Bois		Chêne 100% Forêt Française
Fabrication		100% Française dans notre usine de Givry
Eco-Certification		OUI
Label Parquet de France		OUI
Marquage CE		OUI
Etiquetage Sanitaire		A+
Emission de Formaldéhyde	E1	
Teneur en Pentachlorophénol	< ou = à 5ppm	
Plancher chauffant hydraulique basse température		Non compatible
Plancher réversible	Non compatible	Non compatible
Type de pose et mise en œuvre		Possibilité de pose flottante avec collage par cordon ou rainure et languette <u>dans le strict respect du DTU 51.11</u>

SRC PARQUET



Route de Cluny
71640 - Givry - France
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com
www.src-parquet.com