









## FICHE TECHNIQUE **FRENE Thermo Traité**

Origine des Bois		100% Forêt Française (150km de l'usine)	
Fabrication		100% Française dans notre usine de Givry	
Eco-Certification		OUI	
Classe d'emploi	Classe 4 , après traitement thermique		
Traitement thermique	Chauffé à 210° avec le procédé Thermowood , modifie le bois à cœur sans chimie		
Teinte	Couleur brune , caramel profond , patine grise argentée après exposition au UV		
Masse Volumique Moyenne	550-650 kg/m <sup>3</sup>		
Dureté de Monnin	Bois mi-dur (3 < d < 6N/mm)		
Stabilité	Bonne		
Classe de durabilité naturelle Selon EN 350-2	1 - Très durable		
Module d'élasticité moyen	19000 Mpa ( 1MPa = 1N/mm)		
	<b>Terrasse</b>	<b>Bardage</b>	<b>Claire-Voie</b>
	 <i>Profil lisse</i>	 <i>Profil Elegie</i>	 <i>Profil Claire-Voie</i>
	 <i>Profil double peigne</i>		
Epaisseur	21mm	18mm	21mm
Largeur	110,120 ou 142mm	Visible : 120mm	Visible : 70mm
		Total : 130mm	Total : 80mm
Longueurs	Variable de 1200 à 3000mm	Variable de 2000 à 3000mm	Variable de 2000 à 3000mm
Type de pose et mise en œuvre	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"		
	Pour les bardages et claire voie conformément aux recommandations de la NF DTU 41-2 en vigueur "Revêtements extérieurs en bois"		
			
Route de Cluny 71640 - Givry - France +33 (0)3.85.44.36.85		+33 (0)3.85.44.36.85 srcparquet@src-groupe.com www.src-parquet.com	