



**PARQUET**  
& SCIÉRIE

**FICHE TECHNIQUE**  
**TERRASSE IPÉ**

<b>ESSENCE</b>	Ipé
<b>CLASSE D'EMPLOI</b>	Classe 4
<b>TEINTE</b>	Très variable de brun clair à brun rouge et brun olive
<b>MASSE VOLUMIQUE MOYENNE</b>	950 à 1130 kg/m <sup>3</sup>
<b>DURABILITÉ DE MONNIN</b>	14,6
<b>STABILITÉ</b>	Moyennement stable
<b>CLASSE DE DURABILITÉ NATURELLE SELON EN 350-2</b>	1
<b>CONTRAINTE MOYENNE DE RUPTURE EN COMPRESSION</b>	95 Mpa
<b>CONTRAINTE MOYENNE DE RUPTURE EN FLEXION</b>	166 Mpa
<b>MODULE D'ELASTICITÉ MOYEN</b>	22760 Mpa ( 1MPa = 1M/mm)
<b>PROFIL</b>	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie

<b>LONGUEURS SELON STOCK DISPONIBLE</b>	1,55 / 1,85 / 2,15 / 2,45 / 2,75 / 3,05 / 3,40 / 3,70m ...
<b>TYPE DE POSE ET MISE EN ŒUVRE</b>	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

<b>ORIGINE DES BOIS</b>	Brésil
<b>ECO-CERTIFICATION</b>	Non certifié