

IsoFIBRE

4 mm - 19 dB
5.5 mm - 20 dB
7 mm - 20 dB



AGA

INTERNATIONAL

12 rue Vauban
ZA des Maréchaux
67450 MUNDOLSHEIM

Tel : +33 388 20 75 79

Fax : +33 388 20 75 39

aga.international@wanadoo.fr

www.againternational.fr

Produit : IsoFIBRE est un isolant phonique et thermique utilisé dans des constructions civiles et industrielles. Elle existe en 4 épaisseurs : 4 mm, 5.5 mm, 7 mm et 9 mm. Ce produit n'est pas conseillé pour la pose sur sol chauffant.

Testée au CEBTP : Rapports N° 565.5.2014/6, 565.5.2014/7 et 565.5.2014/8

Base :	Composition de différents de bois, en majorité de pin	
Aspect :	Plaque verte fibreuse	
Densité :	260 kg/M3 tolérance de 10 %	
Tolérance d'épaisseur :	+/- 0,4 mm	
Contenu d'humidité :	Jusqu'à 9 %	
Augmentation d'épaisseur à l'humidité :	Après 2 heures	
Conductivité thermique :	<0,05 W/Mk	
Résistance à la flexion statique :	Min 1,6 MPa	
Réduction bruit de choc :		
4mm	$\Delta LW = 19 \text{ dB}$	<u>Rapport CEBTP n° 565.5.2014/6</u>
5.5 mm	$\Delta LW = 20 \text{ dB}$	<u>Rapport CEBTP n° 565.5.2014/7</u>
7 mm	$\Delta LW = 20 \text{ dB}$	<u>Rapport CEBTP n° 565.5.2014/8</u>

Applications : IsoFIBRE est une sous-couche pour revêtement de sol stratifié et parquet flottant. Afin d'éviter toute remontée d'humidité, il est fortement conseillé d'ajouter un film polyane de 200 microns. Il est recommandé de poser les dalles en quinconce.
Pose du film polyane: Effectuer une remontée le long des murs de 15 cm environ. Coupez le débord une fois le revêtement posé.

Supports : IsoFIBRE peut être posé sur tout support (dalle béton, ragréage, panneau...) à condition qu'il soit propre, sec et le plus plan possible.

Recommandations : Avant la pose, il est conseillé d'effectuer une vérification du taux d'humidité du support. L'atmosphère doit être saine et non chargée de vapeur d'eau. Bien nettoyer la surface à couvrir.

Sécurité : Respectez l'hygiène de travail usuelle.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.

Durée de stockage : Aucune altération au stockage, s'il est fait dans un endroit sain.

Conditionnements :	Plaques de 790x590 mm		
4 mm	56 paquets de 8,40 m ²	soit	470,40 m ² / palette
5.5 mm	50 paquets de 7,00 m ²	soit	350,00 m ² / palette
7 mm	50 paquets de 4,70 m ²	soit	235,00 m ² / palette

Coloris : vert

Existe en épaisseur 9 mm : Non testée

FICHE TECHNIQUE