



SRC PARQUET

Manufacture de parquet au cœur de la Bourgogne



FICHE TECHNIQUE CONTRECOLLE 11mm

Cotes d'usinage		
Couche d'usure	3mm (+/- 0,3mm) de bois noble en parement	
Support	Multipli bouleau de 8mm	
Chanfreins	Avec 4 chanfreins (Go4) de 1,5mm à 45°	
Profil		Rainure et languette sur les longueurs et en bout de lame
Poids au m2	8,653 Kg/m ²	
Classe d'usage		23 - Domestique élevé
Classe de dureté	C Dureté Brinell entre 2,4 et 3,4	
Classement UPEC	U2sP2E1C0	
Masse Volumique Moyenne	650 à 800kg/m3 (Moyenne 750kg/m3)	
Coefficient de rétractabilité	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33	
Tolérances	Epaisseur +/- 0,3mm	
	Affleurage +/- 0,3mm	
	Equerrage +/- 0,3mm	
% Humidité	10% (+/-2%) sortie usine	
Classement au feu		Brut : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M4)
		Fini Usine : Cfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)
Résistance thermique	0,074 m ² K/W	
Origine des Bois		
Fabrication		
Eco-Certification		OUI
Marquage CE		OUI
Etiquetage Sanitaire		A+
Emission de Formaldéhyde	E1	
Teneur en Pentachlorophénol	< ou = à 5ppm	
Durabilité	Classe 1	
Plancher chauffant hydraulique basse température		
Plancher rafraichissant hydraulique		
Type de pose et mise en œuvre		

SRC PARQUET

Route de Cluny
71640 - Givry - France
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com
www.src-parquet.com



SRC PARQUET

Manufacture de parquet au cœur de la Bourgogne

FICHE TECHNIQUE PARQUET

CONTRECOLLE 3 FRISES



Cotes d'usinage	14 mm 
Couche d'usure	3,5mm (+/- 0,5mm) de bois noble en parement
Support	Latté résineux
Finition	Vernis Mat séché aux Uv
Chanfreins	Go0 - Bords droits
Profil	 Système de Clips 5G-X-PRESS
Poids au m2	7,4 kg/m ²
Classe d'usage	 31 - Zone de Passage Commerciale Modérée
Valeur dureté Brinell	38
Classement UPEC	U35P3E1C0
Masse Volumique Moyenne	>= 500kg/m ³
Coefficient de rétractabilité	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité :
Tolérances	Radial 0,16 - Tangentiel 0,33 Affleurage +/- 0,5mm Equerrage +/- 0,3mm
% Humidité	10% (+/-2%) sortie usine
Classement au feu	 Fini Usine : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)
Résistance thermique	0,10 m ² K/W
Origine des Bois	 Union Européenne
Fabrication	
Marquage CE	 OUI
Etiquetage Sanitaire	 A+
Emission de Formaldéhyde	E1
Teneur en Pentachlorophénol	< ou = à 5ppm
Plancher chauffant hydraulique basse température	   Non compatible
Plancher réversible	 Non compatible  Non compatible
Type de pose et mise en œuvre	  Possibilité de pose flottante avec collage par cordon dans le strict respect du DTU 51.11

SRC PARQUET 

Route de Cluny
71640 - Givry - France
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com
www.src-parquet.com



SRC PARQUET

Manufacture de parquet *au cœur de la Bourgogne*

FICHE TECHNIQUE PARQUET

CONTRECOLLE CLIPSABLE BRUT



Cotes d'usinage	14 mm 
	14x138x2200mm et 14x181x2200mm
Couche d'usure	3,5mm (+/- 0,5mm) de bois noble en parement
Support	Ame et Contre Parement en Pin Nordique Ame : 8,8 mm Contre Parement : 1,7 mm
Chanfreins	Go2 - Avec 2 chanfreins sur les longueurs
Profil	 Système de Clips 5G-X-PRESS
Poids au m2	7,4 kg/m ²
Classe d'usage	 31 - Zone de Passage Commerciale Modérée
Valeur dureté Brinell	38
Classement UPEC	U35P3E1C0
Masse Volumique Moyenne	>= 500kg/m ³
Coefficient de rétractabilité	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33
Tolérances	Affleurage +/- 0,5mm Equerrage +/- 0,3mm
% Humidité	10% (+/-2%) sortie usine
Classement au feu	 Brut : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M4) Fini Usine : Cfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)
Résistance thermique	0,10 m ² K/W
Origine des Bois	 Union Européenne
Fabrication	
Marquage CE	 OUI
Etiquetage Sanitaire	 A+
Emission de Formaldéhyde	E1
Teneur en Pentachlorophénol	< ou = à 5ppm
Plancher chauffant hydraulique basse température	 
Plancher réversible	 Non compatible
Type de pose et mise en œuvre	  Possibilité de pose flottante avec collage par cordon <u>dans le strict respect du DTU 51.11</u>

SRC PARQUET



Route de Cluny
71640 - Givry - France
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com
www.src-parquet.com



SRC PARQUET

Manufacture de parquet au cœur de la Bourgogne

FICHE TECHNIQUE PARQUET CONTRECOLLE BATON ROMPU 13mm



Cotes d'usinage		
Couche d'usure	3mm (+/- 0,3mm) de bois noble en parement	
Support	Multipli bouleau de 10mm	
Chanfreins	Avec 4 chanfreins (Go4) de 1,5mm à 45°	
Profil		Rainure et languette sur les longueurs et en bout de lame
Poids au m2	8,653 Kg/m ²	
Classe d'usage		23 - Domestique élevé
Classe de dureté	C Dureté Brinell entre 2,4 et 3,4	
Classement UPEC	U2sP2E1C0	
Masse Volumique Moyenne	650 à 800kg/m ³ (Moyenne 750kg/m ³)	
Coefficient de rétractabilité	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33	
Tolérances	Epaisseur +/- 0,3mm Affleurage +/- 0,3mm Equerrage +/- 0,3mm	
% Humidité	10% (+/-2%) sortie usine	
Classement au feu		Brut : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M4)
		Fini Usine : Cfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)
Résistance thermique	0,074 m ² K/W	
Origine des Bois		
Fabrication		
Eco-Certification		OUI
Marquage CE		OUI
Etiquetage Sanitaire		A+
Emission de Formaldéhyde	E1	
Teneur en Pentachlorophénol	< ou = à 5ppm	
Durabilité	Classe 1	
Plancher chauffant hydraulique basse température		
Plancher rafraichissant hydraulique		
Type de pose et mise en œuvre		

SRC PARQUET

Route de Cluny
71640 - Givry - France
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com
www.src-parquet.com