



FICHE TECHNIQUE

TERRASSE MÉLÈZE DOUBLE PEIGNE

ESSENCE	Mélèze
CLASSE D'EMPLOI	Classe 3
TEINTE	Brun rosâtre à brun jaune - Fil droit, grain moyen
MASSE VOLUMIQUE MOYENNE	600 kg/m ³
DURABILITÉ DE MONNIN	3,8 sur 15
STABILITÉ	Peu stable
CLASSE DE DURABILITÉ NATURELLE SELON EN 350-2	3
CONTRAINTE MOYENNE DE RUPTURE EN COMPRESSION	52 Mpa
CONTRAINTE MOYENNE DE RUPTURE EN FLEXION	90 Mpa
MODULE D'ELASTICITÉ MOYEN	11800 Mpa (1MPa = 1M/mm)
PROFIL	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie

LONGUEURS SELON STOCK DISPONIBLE	de 2,40 à 5,70m
TYPE DE POSE ET MISE EN ŒUVRE	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

ORIGINE DES BOIS	Canada
ECO-CERTIFICATION	Mixte FSC