



FICHE TECHNIQUE
TERRASSE PADOUK

ESSENCE	Padouk
CLASSE D'EMPLOI	Classe 4
TEINTE	Rouge vif corail brunissant à la lumière. Fil droit ou contrefil léger, grain grossier
MASSE VOLUMIQUE MOYENNE	700 kg/m ³
DURABILITÉ DE MONNIN	8,3
STABILITÉ	Stable
CLASSE DE DURABILITÉ NATURELLE SELON EN 350-2	1
CONTRAINTE MOYENNE DE RUPTURE EN COMPRESSION	65 Mpa
CONTRAINTE MOYENNE DE RUPTURE EN FLEXION	116 Mpa
MODULE D'ELASTICITÉ MOYEN	15870 Mpa (1MPa = 1M/mm)
PROFIL	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie

LONGUEURS SELON STOCK DISPONIBLE	1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,10 / 2,20 / 2,40 / 2,70 / 3 / 3,30 / 3,60m ...
TYPE DE POSE ET MISE EN ŒUVRE	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

ORIGINE DES BOIS	Cameroun, Gabon
ECO-CERTIFICATION	Non certifié