



FICHE TECHNIQUE
TERRASSE PIN

ESSENCE	Pin Sylvestre
CLASSE D'EMPLOI	Classe 4, après traitement
TRAITEMENT	Autoclave
TEINTE	Marron - Fil droit, grain moyen
MASSE VOLUMIQUE MOYENNE	550 kg/m ³
DURABILITÉ DE MONNIN	2,6 sur 15
STABILITÉ	Moyennement stable
CLASSE DE DURABILITÉ NATURELLE SELON EN 350-2	3
CONTRAINTE MOYENNE DE RUPTURE EN COMPRESSION	50 Mpa
CONTRAINTE MOYENNE DE RUPTURE EN FLEXION	97 Mpa
MODULE D'ELASTICITÉ MOYEN	12900 Mpa (1MPa = 1M/mm)
PROFIL	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie

LONGUEURS SELON STOCK DISPONIBLE	3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50m
TYPE DE POSE ET MISE EN ŒUVRE	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

ORIGINE DES BOIS	Suède
ECO-CERTIFICATION	Mixte FSC