PARQUET & SCIERIE

CONTRE-COLLÉ

FICHE TECHNIQUE
SELON NORME NF 13489

CONTRECOLLÉ POINT DE HONGRIE 13(3)MM

COTES D'USINAGE	13x100x600mm
COUCHE D'USURE	**3mm (+/- 0,3mm) de bois noble en parement**
SUPPORT	**Multipli bouleau** de 10mm
CHANFREINS	Avec 4 chanfreins (Go4)
PROFIL	Rainure et languette sur les longueurs et en bout de lame
POIDS AU M2	8,653 kg/m²
CLASSE D'USAGE	23 - Domestique élevé
CLASSE DE DURETÉ	C Dureté Brinell entre 2,4 et 3,4
CLASSEMENT UPEC	U2sP2E1C0
MASSE VOLUMIQUE MOYENNE	650 à 800kg/m3 (Moyenne 750kg/m3)
COEFFICIENT DE RÉTRACTABILITÉ	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33
TOLÉRANCES	Épaisseur +/- 0,3mm | Affleurage +/- 0,3mm | Equerrage +/- 0,3mm
% HUMIDITÉ	10% (+/-2%) sortie usine
CLASSEMENT AU FEU	Brut : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M4)
	Fini Usine : Cfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,074 m² K/W
TYPE DE POSE ET MISE EN OEUVRE	Pose collée DTU 51.2
PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE BASSE TEMPÉRATURE	**DTU 65.14** & **51.2**
PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE (AVEC DALLE DE RECOUVREMENT)	**DTU 65.14** & **51.2**
PLANCHER RÉVERSIBLE	**DTU 65.14** & **51.2**

ORIGINE DES BOIS	Union Européenne
ECO-CERTIFICATION	OUI

MARQUAGE CE	OUI
ETIQUETAGE SANITAIRE	A+
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	E1
TENEUR EN PENTACHLOROPHÉNOL	< ou = à 5ppm

ROUTE DE CLUNY - 71640 GIVRY FRANCE
TÉL. : +33 (0)3 85 44 36 85
WWW.SRC-PARQUET.COM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE